

โสมการ์ดเอ็กซ์ทีเรียร์

สีน้ำอะครีลิคแท่นชนิดพิเศษทาภายนอกและภายใน

คุณสมบัติ

สีโสมการ์ดเอ็กซ์ทีเรียร์เป็นสีน้ำอะครีลิคชนิดพิเศษ ทาง่าย ให้ฟิล์มสีที่เนียนช่วยในการกลบพื้นผิวได้ดี มีคุณสมบัติป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ไม่ผสมสารตะกั่ว และปรอทให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับทาอาคารทั้งภายนอกและภายใน

การใช้งาน

สามารถใช้งานได้ดีทั้งบน ปูนฉาบ คอนกรีต ปูนซีเมนต์ ใช้ได้ทั้งพื้นผิวปูนใหม่ และพื้นผิวปูนเก่า

ข้อมูลทางเทคนิค และคุณสมบัติของฟิล์มสี

- ประเภทของสี : อะครีลิคแท่นชนิดพิเศษ
- ลักษณะฟิล์มสี : ค้าน
- เจดสี : เลือกสีได้ตามเจดสีในแค็ตตาล็อกของไดเมท
- ระยะเวลาแห้งสัมผัส : 20-30 นาที
- ระยะเวลาแห้งทาทับ : 2 ชั่วโมง
- การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี : 35-40 ตารางเมตร/ยูเอสแกลลอน
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเปียก : 80-95 ไมครอน
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง : 30-35 ไมครอน
- ขนาดบรรจุ : 1 และ 5 ยูเอสแกลลอน
- อายุการเก็บ : เก็บได้ประมาณ 12 เดือน ขึ้นอยู่กับการเก็บ ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส
- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- การผสมเจือจาง : ใช้น้ำสะอาดผสมได้ไม่เกิน 10 %
- การทำความสะอาด : น้ำ

ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวปูนใหม่ หรือปูนสภาพดี : ทิ้งปูนไว้ให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนทาสีทุกครั้งต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ กรณีที่ผนังมีรอยร้าวหรือรอยร้าวให้ทำการอุดหรือโป้ว ทิ้งให้แห้งและขัดด้วยกระดาษทรายชนิดละเอียด
- พื้นผิวปูนเก่าเสื่อมสภาพ : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราและตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำ ใช้น้ำยากำจัดและยับยั้งเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วรอให้แห้งสนิทก่อนทาสีทับ

การทาสีรองพื้น

- พื้นผิวปูนใหม่ หรือปูนสภาพดี : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างโสมการ์ด 1-2 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า
- พื้นผิวปูนเก่าเสื่อมสภาพ : ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่าโสมการ์ด 1-2 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

การทาสีทับหน้า

ทาสีทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิคโสมการ์ด 2 เที่ยว โดยทิ้งระยะให้สีที่ทาชั้นแรกแห้งสนิทประมาณ 2-3 ชั่วโมง จึงทาเที่ยวถัดไป

ข้อมูลความปลอดภัย

ศึกษาข้อมูลเอกสารความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งก่อนใช้งาน ใช้งานและจัดเก็บ การพ่นสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ใส่หน้ากากป้องกันเมื่อพ่นสี หากสีหกใส่ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ เมื่อเข้าตาล้างด้วยน้ำสะอาดและปรึกษาแพทย์ทันที

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า