

ไดเมท เรด ออกไซด์ ไพร์เมอร์ แอลทาบเอฟ

สีรองพื้นประเภทอัลคิด

คุณสมบัติ

- สีรองพื้น ประเภทอัลคิด ไม่มีส่วนผสมสารตะกั่วและสารโครเมียม สำหรับงานโครงสร้างเหล็ก

การเตรียมพื้นผิว

- ใช้แปรงลวดหรือเครื่องขัดกำจัดคราบสะเก็ดสนิม เศษปูนและสี ใช้ตัวทำละลายหรือสารชะล้างกำจัดคราบสกปรก จารบีและน้ำมันเครื่อง ควรเตรียมผิวให้สะอาดที่สุดเท่าที่ทำได้

การใช้งาน

- ใช้เคลือบบนพื้นผิวเหล็ก โครงสร้างเหล็กทั่วไป แท็งก์ภายนอก ทางเดิน สะพานเหล็กเป็นต้น
- เป็นสีรองพื้นส่วนเดียวสามารถเคลือบทับได้เมื่อทิ้งไว้ข้ามคืน
- สามารถใช้เป็นสีรองพื้น สำหรับทึบหน้าได้หลายประเภท
- ใช้เป็นสีรองพื้น สำหรับงานซ่อมแซมได้

ข้อมูลทั่วไป

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">ความเงาสีความหนาฟิล์มที่แนะนำต่อเที่ยวจำนวนรอบในการทาสีส่วนประกอบเนื้อสีโดยปริมาตรกรรมวิธีในการทา | <ul style="list-style-type: none">ด้านเรดออกไซด์(สีแดงสนิม)30-40 ไมครอน1 – 2 เที่ยว1 ส่วน55± 3%เครื่องพ่นสีทั้งแบบใช้อากาศ และไร้อากาศ ใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง |
| <ul style="list-style-type: none">พื้นที่ต่อตารางเมตร | <ul style="list-style-type: none">ประมาณ 12-14 ตารางเมตรต่อลิตร ที่ความหนาฟิล์มแห้ง 40 ไมครอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอและสูญเสียการใช้งาน |
| <ul style="list-style-type: none">การแห้งตัว | <ul style="list-style-type: none">แห้งสัมผัส : 30 นาทีแห้งทาทับได้ : ทิ้งไว้ข้ามคืน |

ไดเมท เรด ออกไซด์ ไพร์เมอร์ แอลทาบเอฟ

สีรองพื้นประเภทอัลคิด

ข้อมูลทั่วไป

- ตัวทำละลายและทำความสะอาดเครื่องมือ
- ใช้ทินเนอร์ ทิ21 เดิมเท่าที่จำเป็นในการใช้งาน
- จุกวามไฟ
- 35 องศาเซลเซียส
- ขนาดบรรจุ
- 3.785 ลิตร
- อายุการจัดเก็บ
- 12 เดือนในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส

วิธีการปฏิบัติ

- กวนสีให้เข้ากันก่อนใช้งานและขณะใช้งาน
- ใช้ทินเนอร์เท่าที่จำเป็นในการใช้งาน

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน บริษัทจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า