

ดีเอส ควิก ทรายอิง อีนาเมล

สีน้ำมันชนิดแห้งเร็ว

คุณสมบัติ

- สีน้ำมันแห้งเร็วฟิโนลิก อัลคิด ความเงาสูง มีระดับความเงาให้เลือกใช้ตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติพิเศษ

- ทนต่อตัวทำละลาย : ทนต่อน้ำมันเครื่องทั่วไปได้ดี แต่ไม่ทนต่อตัวทำละลายชนิดอื่น
- ทนต่อสภาพอากาศ : ดี

การใช้งาน

- เคลือบบนพื้นผิวเหล็กที่เคลือบสีรองพื้นไว้แล้ว
- ไม่ควรเคลือบบนพื้นผิวที่เป็นกัลวาไนซ์ พื้นผิวปูน พื้นผิวที่มีสีรองพื้นเป็นชนิดออร์แกนิกและอินออร์แกนิกซิงค์

การเตรียมพื้นผิว

- ใช้วิธีพ่นขัด สารเคมี หรือเครื่องกล ในการทำความสะอาดพื้นผิว ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและเงื่อนไขที่ตั้งไว้ พื้นผิวต้องปราศจากความชื้น คราบไขมัน หรือสิ่งปนเปื้อน กำจัดสนิม และสะเก็ดสีออกให้หมด

ข้อมูลทั่วไป

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • ความหนาฟิล์มที่แนะนำ | • 90 ไมครอน (เปียก)
30 ไมครอน (แห้ง) |
| • จำนวนรอบในการทาสี | • 1 หรือ 2 |
| • พื้นที่ต่อตารางเมตร | • ประมาณ 11 ตารางเมตรต่อลิตร ที่ความหนาฟิล์มแห้ง 30 ไมครอน |
| • เนื้อสีโดยปริมาตร | • 33 ± 3% |
| • ตัวทำละลายและทำความสะอาดเครื่องมือ | • ทินเนอร์ ที หรือ ทินเนอร์ ที7 (สำหรับแห้งช้า) |
| • กรรมวิธีในการทา | • เครื่องพ่นสีทั้งแบบใช้อากาศ และ ไร้อากาศ , ใช้แปรงทา |
| • การแห้งตัว | • แห้งสัมผัส – 10 นาที
• แห้งทาทับได้ – 12 ชั่วโมง |
| • ความหนืดที่ 25 องศาเซลเซียส | • 60-70 KU. |
| • จุดวาบไฟ | • น้อยกว่า 23 องศาเซลเซียส |
| • ขนาดบรรจุ | • 3.785 ลิตร และ 18.925 ลิตร |
| • อายุการจัดเก็บ | • 12 เดือนในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส |

ดีเอส ควิก ครายอิง อีนาเมล

สีน้ำมันชนิดแห้งเร็ว

วิธีการปฏิบัติ

- กวนสีให้เข้ากันก่อนใช้งานและขณะใช้งาน
 - เคลือบสีลงบนพื้นผิวที่สะอาดโดยการพ่น ทา หรือกลิ้ง
- ข้อควรระวัง**
- การใช้สี ควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
 - ความคงทนของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์มสี

ระบบที่แนะนำ

ชั้นที่ 1 สีรองพื้น	ชั้นที่ 2 สีทับหน้า
ดีเอส ควิก ครายอิง อีนาเมล แซดพี ไพร์เมอร์	ดีเอส ควิก ครายอิง อีนาเมล

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

- รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

- รายละเอียดข้างบนนี้ ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่ต่างกันไป เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า