

ไดเมท กลอสอีนาเมล

สีน้ำมันเคลือบเงา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- สีน้ำมันเคลือบเงาคุณภาพสูง
- ความเงาสูง
- ทนต่อสภาวะอากาศและสภาพแวดล้อมได้ดี
- เจดสีตามแก้ด้าลื้อกของบรืษัทไดเมท

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

- สภาพดินฟ้าอากาศ: ความเงาและสีทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี
- สารเคมี: ไม่แนะนำให้ใช้กับบริเวณที่มีสารเคมีกระเซ็นหรือหกใส่
- งานแช่: ไม่แนะนำให้ใช้กับพื้นที่ที่มีการแช่สารใด ๆ ทั้งสิ้น
- งานเชื่อม: ให้เว้นแนวเชื่อม แล้วเก็บสีหลังจากเชื่อมแล้ว

การใช้งาน

- ควรใช้สีรองพื้นไม้หรือสีรองพื้นเหล็ก (แล้วแต่กรณี) จะทำให้ได้คุณภาพสูงสุดของสีทับหน้า สำหรับพื้นผิวอิฐหรือผิวปูนการเตรียมพื้นผิวต้องเตรียมพิเศษและใช้สีรองพื้นที่เหมาะสม

ข้อมูลทั่วไป

- | | |
|---------------------------------|--|
| • ลักษณะฟิล์มสี | • เงาม |
| • สี | • ตามมาตรฐานเจดสีของไดเมท |
| • กลไกการแห้งตัว | • การระเหยของตัวทำละลายและการเกิดออกซิเดชันในอากาศ |
| • ความหนาฟิล์มที่แนะนำต่อเที่ยว | • 30 ไมครอน |
| • จำนวนรอบในการทาสี | • 1 – 2 เที่ยว |
| • ส่วนประกอบ | • 1 ส่วน |
| • เนื้อสีโดยปริมาตร | • 45± 3% |
| • สารอินทรีย์ระเหย (VOC) | • 410 กรัมต่อลิตร |
| • กรรมวิธีในการทา | • เครื่องพ่นสีทั้งแบบใช้อากาศ และไร้อากาศ ใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง |
| • พื้นที่ต่อตารางเมตร | • ประมาณ 15 ตารางเมตรต่อลิตร ที่ความหนาฟิล์มแห้ง 30 ไมครอน ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวที่จะทาสี และสีที่สูญเสียจากกรรมวิธีการทา |
| • การแห้งตัว @ 30°C | • แห้งสัมผัส – 3 ชั่วโมง , แห้งแข็ง – 16 ชั่วโมง |
| • ตัวทำละลาย | • ใช้ดีเอสทินเนอร์ ที21 เดิมเท่าที่จำเป็นในการใช้งาน |
| • ขนาดบรรจุ | • 3.785 ลิตร |
| • อายุการเก็บ | • 1 ปี นับจากวันที่จัดส่ง เมื่อเก็บในที่ร่มที่อุณหภูมิไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส |

ไดเมท กลอสอีนาเมล

สีน้ำมันเคลือบเงา

การเตรียมพื้นผิว

- ทาทับบนผิวเดิมให้ทำความสะอาดให้ปราศจากน้ำมัน คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่าง ๆ
- เหล็กที่ไม่มีการเคลือบสี: ทำความสะอาดแล้วเคลือบด้วย Dimet Zinc Phosphate Primer หรือ Dimet Red Oxide Primer ที่ให้แห้งเมื่อต้องการเคลือบทับอีกครั้ง
- ไม้ที่มีการเคลือบสีรองพื้น: ทาสี Dimet Undercoat Enamel ปล่อยให้แห้ง 16 ชั่วโมง จัดเบาๆระหว่างชั้น
- ไม้และแผ่นใยไม้อัดแข็ง-ภายใน: ทาด้วย Dimet Aluminium Wood Primer 1 เทียว แล้วทาทับบด้วย Dimet Undercoat Enamel 1 เทียว ที่ให้แห้ง 16 ชั่วโมง และขัดชั้นรองพื้น ก่อนพ่นชั้นต่อไป
- ไม้และแผ่นใยไม้อัดแข็ง-ภายนอก: ทาด้วย Dimet Super Quick Primer 1 เทียว แล้วทิ้งให้แห้ง 4 ชั่วโมง จัดระหว่างชั้น
- คอนกรีตใหม่และผนังปูน: ทาด้วย DIMET SUPER ULTRA PREMIUM PRIMER WHITE 1 เทียว หรือ Progard Primer โดยต้องมั่นใจว่าคอนกรีตแห้งสนิทและทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนทาสีไดเมทกลอสอีนาเมล

วิธีการปฏิบัติ

- กวนสีให้เข้ากันก่อนใช้งานและขณะใช้งาน
- เคลือบสี 1 หรือ 2 เทียวบนพื้นผิวที่เตรียมอย่างถูกต้องโดยเครื่องพ่นสีทั้งแบบใช้อากาศ และไร้อากาศ
- ไม่ต้องผสมทินเนอร์ แต่ถ้าจำเป็นให้ใช้ดีเอส ทินเนอร์เบอร์ 21
- เครื่องพ่นสีทั้งแบบใช้อากาศ และไร้อากาศ ก่อนการพ่นเคลือบด้วย ดีเอส ทินเนอร์เบอร์ 21 ประมาณ 10%
- ถ้าเคลือบสีด้วยวิธีกลิ้งหรือทาไม่ต้องผสมทินเนอร์
- สำหรับงานภายนอกแนะนำให้เคลือบสีด้วยความหนาฟิล์ม 60 ไมครอนเป็นอย่างน้อย โดยเคลือบสี 2 เทียว

ข้อมูลความปลอดภัย

รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย (SDS)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า